

Sino-Sina Building Materials Co., Ltd

Aditivo para Concreto a Prueba de Aceite 402C

Ficha Técnica

Descripción del Producto

402C es un aditivo diseñado para mejorar la resistencia al aceite y al desgaste del concreto, adecuado para entornos de alta demanda.

Aplicaciones

- Estacionamientos subterráneos de edificios altos, almacenes, pistas de prueba, autopistas y pavimentos de puentes que requieren alta resistencia y resistencia al desgaste.
- Reservorios de aceite, tanques de almacenamiento y estructuras de concreto que necesitan resistencia al aceite y a la filtración.
- Pisos resistentes al aceite y al desgaste en varios tipos de talleres mecánicos.

Características y Beneficios

- Aumenta la resistencia del concreto en 50-70
- Mejora la resistencia al desgaste en más de 1x.
- No envejece, no requiere mantenimiento, durabilidad de 50+ años en comparación con recubrimientos orgánicos.
- Construcción fácil: Agregar a la mezcla de concreto ordinario, sin proceso adicional a prueba de aceite.

Datos Técnicos

Cumple con JC/T985-2005 para mortero autonivelante a base de cemento.

Ítem	Índice
Reducción de Agua (%)	12
Relación de Transición de Vapor de Agua (%)	80
Diferencia en Tiempo de Fragüado (fragüado inicial y final, min)	-60 +90
Tasa de Pérdida por Abrasión (%)	0.08
Relación de Resistencia a la Compresión (%)	150
Relación de Contracción a 90 Días (%)	100
Grado Impermeable	S12

Empaque y Almacenamiento

- Empaque: Bolsas de papel kraft compuesto de 25kg.
- Vida Útil: 6 meses en habitación seca y ventilada; bolsas selladas, proteger de humedad y heladas.

Instrucciones de Aplicación

1. Limpiar la superficie de concreto original, remover suelo flotante, escombros.
2. Humedecer ligeramente con agua, sin exceso; secar si necesario.
3. Aplicar agente de tratamiento de interfaz uniformemente, sin omisiones.
4. Mezclar aditivo (15
5. Verter mezcla a elevación de diseño; usar rodillo, vibración, alisado rugoso.
6. Colocar juntas de expansión de 1cm cada 6m; remover tiras después de 3 días.
7. Pulir lechada superficial después de 3 días con pulido con agua.

Precauciones de Seguridad

Seguir manejo estándar de concreto; usar equipo protector según sea necesario.

Información de Contacto

Sitio web: www.zrete.com

Correo electrónico: info@wcrete.com

Teléfono: +86 15373872353