

CBGM-SHOTCRETE-AbrasionResistant Grout

Mortero proyectado de alta durabilidad con resistencia al desgaste.

Características clave

- Excelente resistencia a la abrasión
- Resistencia ≥ 100 MPa
- Duradero y estable
- Larga vida útil

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Resistencia (28d)	≥ 100 MPa
Flexión	≥ 18 MPa
Resistencia a abrasión	Excelente
Difusión de cloruros	$\leq 2.0 \times 10^{-14}$ m ² /s

Aplicaciones

- Túneles y pozos mineros
- Estructuras hidráulicas y presas
- Pisos industriales
- Revestimientos de túneles

Instrucciones de Uso

1. Mezclar con agua limpia ($12 \pm 1\%$).
 2. Mezclar mecánicamente 3–5 min.
 3. Proyectar con equipo shotcrete.
 4. Curar 7 días húmedo.
- No aplicar por debajo de 0 °C.

Empaque y Vida Útil

25 kg/saco, 12 meses sellado

Aviso Legal

Todos los datos se basan en ensayos y experiencia. No garantizan propiedades. El usuario debe verificar la idoneidad.