

CBGM-SHOTCRETE-FreezeThaw Grout

Mortero proyectado durable para climas fríos.

Características clave

- Soporta 300+ ciclos hielo-deshielo
- Resistencia ≥ 90 MPa
- Baja permeabilidad
- Duradero ante cambios de temperatura

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Resistencia (28d)	≥ 90 MPa
Flexión	≥ 15 MPa
Hielo-deshielo	≥ 300 ciclos, $\geq 90\%$ retención
Absorción de agua	Muy baja

Aplicaciones

- Puentes en regiones frías
- Presas y muros de contención
- Estructuras hidráulicas
- Túneles en climas fríos

Instrucciones de Uso

1. Mezclar con agua limpia ($12 \pm 1\%$).
 2. Mezclar mecánicamente 3–5 min.
 3. Proyectar con equipo shotcrete.
 4. Curar 7 días húmedo.
- No aplicar por debajo de 0 °C.

Empaque y Vida Útil

25 kg/saco, 12 meses sellado

Aviso Legal

Todos los datos se basan en ensayos y experiencia. No garantizan propiedades. El usuario debe verificar la idoneidad.