

CBGM-SHOTCRETE-AntiCorrosion Grout

Mortero proyectado anticorrosión para estructuras marinas.

Características clave

- Alta durabilidad en condiciones marinas
- Resistencia a cloruros y protección contra la corrosión
- Resistencia ≥ 100 MPa
- Adherencia y proyección confiables

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Resistencia (28d)	≥ 100 MPa
Flexión	≥ 18 MPa
Penetración de cloruros	Muy baja
Hielo-deshielo	≥ 300 ciclos

Aplicaciones

- Puertos y muelles
- Puentes costeros y rompeolas
- Plataformas marinas
- Túneles marinos

Instrucciones de Uso

1. Mezclar con agua limpia ($12 \pm 1\%$).
 2. Mezclar mecánicamente 3–5 min.
 3. Proyectar con equipo shotcrete.
 4. Curar 7 días húmedo.
- No aplicar por debajo de 0 °C.

Empaque y Vida Útil

25 kg/saco, 12 meses sellado

Aviso Legal

Todos los datos se basan en ensayos y experiencia. No garantizan propiedades. El usuario debe verificar la idoneidad.