

CBGM-SHOTCRETE-NoShrink Grout

Mortero proyectado volumétricamente estable para reparaciones confiables.

Características clave

- Sin retracción y volumétricamente estable
- Alta fuerza de adherencia
- Duradero bajo carga sostenida
- Bajo rebote en proyección

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Resistencia (28d)	≥90 MPa
Flexión	≥15 MPa
Estabilidad volumétrica	Sin retracción
Difusión de cloruros	≤2.0×10 ⁻¹⁴ m²/s

Aplicaciones

- Reparación de puentes y túneles
- Refuerzo industrial
- Estructuras hidráulicas
- Mantenimiento de infraestructura

Instrucciones de Uso

1. Mezclar con agua limpia (12 ± 1%).
 2. Mezclar mecánicamente 3–5 min.
 3. Proyectar con equipo shotcrete.
 4. Curar 7 días húmedo.
- No aplicar por debajo de 0 °C.

Empaque y Vida Útil

25 kg/saco, 12 meses sellado

Aviso Legal

Todos los datos se basan en ensayos y experiencia. No garantizan propiedades. El usuario debe verificar la idoneidad.