

# CBGM-SHOTCRETE-EarlyStrength Grout

Mortero proyectado de fraguado rápido para soporte temprano.

## Características clave

- $\geq 20$  MPa en 24h
- Fraguado rápido
- Bajo rebote
- Adecuado para climas fríos

## Datos técnicos

Parámetro	Valor
Resistencia (1d)	$\geq 20$ MPa
Resistencia (28d)	$\geq 80$ MPa
Flexión	$\geq 12$ MPa

## Aplicaciones

- Soporte minero
- Excavación de túneles
- Reparación de emergencia
- Climas fríos

## Instrucciones de Uso

1. Mezclar con agua limpia ( $12 \pm 1\%$ ).
  2. Mezclar mecánicamente 3–5 min.
  3. Proyectar con equipo shotcrete.
  4. Curar 7 días húmedo.
- No aplicar por debajo de 0 °C.

## Empaque y Vida Útil

25 kg/saco, 12 meses sellado

## Aviso Legal

Todos los datos se basan en ensayos y experiencia. No garantizan propiedades. El usuario debe verificar la idoneidad.

[www.zrete.com](http://www.zrete.com) | [info@wcrete.com](mailto:info@wcrete.com) | Tel: +86-15373872353